

Sortencharakteristika			
Beschreibung	Selbstklebende, monomer weichgemachte PVC-Folie, weiß matt, 100 µm		
Anwendung	Digitaldruckfolie zum Bedrucken mit lösemittelhaltigen, latexbasierenden und UV Tinten		
Zertifikate	REACH Konform		
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	mind. + 10°C		
Temperaturbeständigkeit	- 30 bis + 90°C		
Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung	3Jahre *		
Lagerfähigkeit bei 23°C / 50% r.F.	2 Jahre bei ungeöffneter Originalverpackung *		
Physikalische Eigenschaften Obermaterial	Werte	Einheit	Norm
Dicke	100	µm	ISO 534
Bruchdehnung längs	> 130	%	DIN EN ISO 527
Bruchdehnung quer	> 150	%	DIN EN ISO 527
Zugfestigkeit längs	> 19	MPa	DIN EN ISO 527
Zugfestigkeit quer	> 19	MPa	DIN EN ISO 527
Beschreibung Klebstoffe			

Ultrarepositionabler Kleber M1:

Transparenter, rückstandsfrei Dispersionsacrylatkleber.

Physikalische Eigenschaften Kleber	Werte	Einheit	Norm
Klebkraft* M1 →Ultrarepositionierbarer	< 2	N/25mm	FTM 1

24h auf Glas

Beschreibung Abdeckung

Abdeckung D18

silikonisiertes doppelseitig PE-beschichtetes Kraftpapier

Physikalische Eigenschaften Abdeckung	Dicke EN ISO 20 534	Gewicht ISO 536	Beschreibung
Flächengewicht	140	g/m ²	ISO 536
Dicke	150	µm	ISO 534
Garantie			

INTERCOAT Materialien werden unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt und ausgeliefert. Jegliches Material, das nachweislich unser Werk mit einem Qualitätsmangel verlassen hat, wird kostenlos ersetzt. Aufgrund der vielfältigen Einsatzgebiete von Selbstklebefolien können wir nicht alle Anwendungsmöglichkeiten testen.

Alle anwendungstechnischen Angaben geben wir auf der Grundlage unserer langjährigen Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis, jedoch ohne Gewähr. Bei Ersteinsatz empfehlen wir vorherige Tests. Bei Fragen steht unsere Anwendungstechnik für Ihre Unterstützung jederzeit zur Verfügung.