

# Backlite 210 S

Supporto backlite **100% poliestere (PET) 210μ** bianco opaco, **ideale per retroilluminati** e cassonetti luminosi.

## ① Composizione

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>Finitura</b> | Bianca Opaca          |
| <b>Supporto</b> | Poliestere (PET) 210μ |

## ② Dimensioni Standard

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Altezza (cm)</b> | <b>Lunghezza (mtl)</b> |
| 106-160-320         | 50                     |

## ③ Applicazioni

Ideale per retroilluminati e cassonetti luminosi, stampa frontale. Ottima stampabilità e ampia resa cromatica. Il prodotto può essere utilizzato sia in ambienti indoor che outdoor, per applicazioni di medio periodo. Il film è **ultra piatto**, resistente alle alte e alle basse temperature. Il retro ultra opaco lo rende **antiscivolo**, **antistatico** e consente la diffusione della luce senza ombre.

## ⑤ Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex**. Si consiglia una sala stampa condizionata a  $\pm 23^{\circ}\text{C}$  ( $73^{\circ}\text{F}$ ) e 50% di umidità relativa. La saturazione massima inchiostro consentita è 270%.

## ④ Conservazione

Conservato in ambiente idoneo ad una temperatura di  $\pm 23^{\circ}\text{C}$  ( $73^{\circ}\text{F}$ ) e 50% di umidità relativa il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 36 mesi.

## ⑥ Sicurezza e Smaltimento

Catalogabile come “rifiuto speciale industriale non pericoloso” pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

## ⑦ Caratteristiche Fisiche

| Variabile   | Unità di misura   | Valore medio | Metodi - Note |
|-------------|-------------------|--------------|---------------|
| Spessore    | μ                 | 215 ± 5      | /             |
| Peso        | gr/m <sup>2</sup> | 270 ± 5      | /             |
| Densità     | g/cm <sup>3</sup> | 1.28 ± 2     | /             |
| Trasparenza | %                 | 30 ± 2       | /             |

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito [www.printjet.biz](http://www.printjet.biz)