

	SCHEDA PRODOTTO	Mod. R&S.	Rev.	Revisione contenuti	Pag.
		05	03	04/2016	1 di 1

BRICK

Descrizione Materiale termosaldabile completamente in PU, ad alto spessore su supporto in poliestere.
Garantisce una buona lavorabilità durante la fase di spellicolamento, facilità di applicazione ed alta resistenza ai lavaggi.
Spessore medio del materiale non trasferito: **1000 micron**

Condizioni d'uso Tenendo conto dei sistemi di taglio utilizzabili e della variabilità dei tessuti su cui si effettua il trasferimento, le indicazioni di massima sono le seguenti :
Taglio (es. con plotter ROLAND GX 24)
Lama : **nuova per materiali ad alto spessore**
Pressione minima di taglio: **150 gf**
Trasferimento
Temperatura: **155°C**
Tempo: **20 secondi**
Pressione: **media (3÷4 bar)**

Procedimento **N.B.: Per ottenere una maggiore uniformità di risultato tra capo e capo, dato lo spessore del materiale, è necessario preriscaldare le piastre della pressa per almeno 20 secondi a 155°C prima di iniziare la produzione.**

Tagliare il materiale a specchio (raccomandiamo di utilizzare lame per materiali ad alto spessore).
Spellicolare il materiale in eccesso
Posizionare il materiale sul tessuto con il proprio supporto in poliestere
Trasferire.
Rimuovere il poliestere a freddo

Certificazioni

Prodotto conforme al REACH
Il prodotto è certificato Öko-Tex® Standard 100 Classe II



Tessuti Consigliati

Cotone, Poliestere e misti di questi tessuti o Elastan, non trattati e con colorazione non sublimatica

Lavaggio

Attendere **24h** dopo il trasferimento
60°C Max
Non usare candeggina o altri agenti chimici aggressivi
Lavaggio a secco: **no**
Asciugatrice: **si**



Siser s.r.l.

Viale della Tecnica n° 18
36100 Vicenza - Italy
Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it - www.siser.it

N.B. I dati riportati sono frutto della nostra esperienza.
Vi ricordiamo di effettuare una prova prima di iniziare la produzione in serie.
Per un migliore risultato raccomandiamo di conservare il materiale al riparo dalla luce solare diretta.

Il prodotto è conforme alla legislazione vigente in Italia e nella UE in relazione alla sua destinazione d'uso, ed al Regolamento (CE) n° 1907/2006/EU REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substance). Il presente documento può essere soggetto a modifiche. Le versioni aggiornate sono disponibili sul sito www.siser.it. Per ulteriori informazioni o richieste in merito, vogliate contattare il personale commerciale. Grazie