

Fix 19 High Tack

Biadesivo trasparente ad alta densità 1000 μ , buona resistenza ai raggi Uv.

1 Composizione

Supporto	Biadesivo in schiuma acrilica trasparente
Adesivo	Trasparente acrilico
Liner	70 μ

2 Dimensioni Standard

Altezza (cm)	Lunghezza (mtl)
1,9	16,5

3 Applicazioni

Adatto per adesivizzazioni di superfici difficili, come: fissaggio di targhe, scritte e profili nell'industria automobilistica. L'alta bagnabilità permette al nastro di adattarsi alle diverse dilatazioni. L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta. Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi. Pulire le superfici da adesivizzare dalla polvere, da grassi e applicare il nastro sulla superficie asciutta.

5 Stampabilità

Non stampabile.

4 Durata e Conservazione

I prodotti mantengono le caratteristiche per almeno 12 mesi se conservati in ambienti ventilati, a temperatura tra 15 e 25 °C, con una umidità relativa non superiore al 65%, lontano da fonti di luce e di calore diretta. Buona resistenza ai raggi Uv.

6 Sicurezza e Smaltimento

Catalogabile come "rifiuto speciale industriale non pericoloso" pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani. L'adesivo non contiene metalli pesanti, formaldeide e ammine aromatiche.

7 Caratteristiche Fisiche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Spessore Supporto+Ad.	μ	1000 $\pm$ 0,1	AFERA 5006
Spessore Liner	μ	70	AFERA 5006
Adesività (Peel)	N/25 mm	66	ASTM D-3330
Taglio Dinamico (20 min)	N/25 mm	120	ASTM D-1002 5012
Peso	kg/m ³	850	-
Resistenza a Temperatura	°C	- 40 / + 90	-

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz