

Floor 1200 PET FR

Tappeto 100% poliestere (PET) **1200gr. Calpestabile**, per applicazioni a pavimento. **Flame Retardant S1, DIN 4102.**

① Composizione

Finitura	Bianca Opaca
Supporto	100% PET 1200gr
Retro	GelFoam antiscivolo

② Dimensioni Standard

Altezze (cm)	Lunghezza (mtl)
100-160-200	25

③ Applicazioni

Ideale per moquette o tappeti interni, è progettato per uso interno ma può essere utilizzato all'esterno per brevi periodi ed è adatto per l'uso in lobby aziendali, aree di attesa e grafica di stand.

Flame Retardant EN 13501-1 : Cfl-S1.

⑤ Stampabilità

Supporto indicato per stampa **Sublimatica** e con inchiostri **UV**. Si consiglia una sala stampa condizionata a $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa. La saturazione massima inchiostro consentita è 270%.

④ Conservazione

Conservato in ambiente idoneo ad una temperatura di $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 36 mesi.

⑥ Sicurezza e Smaltimento

Catalogabile come "rifiuto speciale industriale non pericoloso" pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

⑦ Caratteristiche Fisiche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi – Note
Spessore totale	mm	3	ISO 9073-2
Peso	gr/m ²	1200	ISO 9073-1
Assorbimento del suono	αW	0,10 (H)	/
Isolamento acustico	ΔLW	18dB	/
Classe tecnica	μ	0,32	DS -EN 13893

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz