

Floor 200 PVC

PVC monomerico bianco gofrato **200μ Calpestabile**, per applicazioni a pavimento. **Certificazione Antiscivolo R9**.

1 Composizione

Finitura	Bianca Opaca
Supporto	PVC monomerico 200μ

2 Dimensioni Standard

Altezza (cm)	Lunghezza (mtl)
137	50

3 Applicazioni

Studiato per applicazioni indoor a breve termine come pubblicità grafica per pavimenti lisci. Grazie alla speciale trama può essere applicato sui pavimenti direttamente dopo la stampa **senza alcun film di laminazione**. **Certificato DIN 51130 classe R9** (certificato di resistenza allo scivolamento). Adesivo acrilico permanente durata 6 mesi, liner in carta PEK 140gr. Monosiliconata.

5 Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex**. Si consiglia una sala stampa condizionata a $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa. La saturazione massima inchiostro consentita è 270%.

4 Conservazione

Conservato in ambiente idoneo ad una temperatura di $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 36 mesi.

6 Sicurezza e Smaltimento

Catalogabile come “rifiuto speciale industriale non pericoloso” pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

7 Caratteristiche Fisiche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Spessore supporto	μ	200 ±5	GB/T6672-2001
Peso liner	gr/mq	140 ±10	GB4669-1995
Peso totale	gr/mq	445 ±20	GB4669-1995
Adesione iniziale	N/25mm	≥ 11	FTM 9
Adesione dopo 24h, peel 180°	N/25mm	≥ 13	FTM 1
Stabilità dimensionale	mm	≤ 1.5 (MD) / ≤ 1.0 (CD)	FTM 14
Resistenza alla trazione	N/25mm	≥ 60 (MD) / ≥ 70 (CD)	GB/T1040.1-2006
Temperatura di applicazione	°C	-20 ~ +70	/

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz