

JT 9700 WG-HTT

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Materiale di stampa adesivo premium calandrato.

Frontale: PVC bianco lucido da 80 µm

Adesivo: Solvente acrilico trasparente Hi Tack

Carta Protettiva: Carta Kraft bopolitenata da 145 g/mq

UTILIZZO TIPICO

Applicazioni indoor e outdoor di lunga durata su superfici curve (2D), su materiali difficili con bassa energia superficiale come il polietilene.

TRASFORMAZIONE

Progettato specificamente per inchiostri di stampa solvent, eco-solvent, solvent delicato, Latex e UV su stampanti di grande formato.

Per ottenere una protezione e una durata ottimali, il JT 9700 va laminato con LF 9700.

Per ottenere la migliore qualità di stampa possibile, assicurarsi di utilizzare i giusti profili ICC o la corretta configurazione della stampante. È possibile ottenere i profili dalle nostre sussidiarie, dai distributori o scaricandoli da: www.mactacgraphics.eu.

Per maggiori informazioni sulla stampa, l'applicazione e la rimozione, fare riferimento al TB 4.1 "Linee guida sulla gestione, la trasformazione e l'applicazione di materiali digitali Mactac".

Per garantire l'adeguatezza dell'applicazione, testare sempre la costruzione proposta nelle condizioni di applicazione e di utilizzo finale effettive prima di procedere alla produzione completa.

DURATA DI MAGAZZINO

2 anni immagazzinato da 15 a 25°C e a $\pm 50\%$ di umidità relativa (nella confezione originale).

CARATTERISTICHE FISICHE

Valori medi Metodo di prova

Spessore		
Frontale (micron)	80 μm	ISO 534
Dati relativi all'adesivo, 23°C (N/25 mm)		
Staccamento dell'adesione 180° su HDPE		
Iniziale	13	FTM1
Finale	15	FTM1
Stabilità dimensionale		
Contrazione (48 ore a 70°C applicato su alluminio)	Max. 0,5 mm	FTM14
Intervalli di temperatura		
Temperatura minima di applicazione (°C)	+ 10°C	
Intervallo di temperatura di servizio (°C)	da - 40°C a + 80°C	
Certificazioni		
Classificazione antincendio	B-s1, d0	EN13501-1

DURATA

Europa centrale Zona 1

Non elaborato	7 anni	ISO 4892-2
Stampato e laminato*	5 anni	ISO 4892-2

*Per maggiori informazioni, fare riferimento al "TB 7.5 Durata outdoor per film Mactac grafici - autoadesivi".

Nota bene: la laminazione del materiale stampato ritarda l'eventuale sbiaditura del colore che potrebbe verificarsi nel tempo. Tale sbiaditura è dovuta alla qualità degli inchiostri, all'orientamento del materiale stampato, all'angolazione e alla sede geografica esatta di esposizione.

L'esposizione a temperature rigide, ai raggi ultravioletti e/o al clima tipico dei Paesi dell'Europa meridionale e delle regioni tropicali, sub-tropicali o desertiche causerà un deterioramento più rapido. Questo vale anche per le aree inquinate, l'alta quota e l'esposizione a sud.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ E GARANZIA

Per ulteriori informazioni su durabilità ed esposizione consultare il "Mactac Technical Bulletin TB 7.5 Outdoor Durability of Mactac Graphics - Self-adhesive films" sulla pagina [www.https://www.mactacgraphics.eu](http://www.mactacgraphics.eu)

Avery Dennison garantisce che i suoi Prodotti soddisfano le sue specifiche. Avery Dennison non offre altre garanzie espresse o implicite o si assume alcun impegno relativamente ai Prodotti, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e/o non violazione. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Il periodo di garanzia si estende per un (1) anno dalla data di spedizione se non diversamente indicato nella scheda tecnica del Prodotto. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina

<http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilità complessiva di Avery Dennison nei confronti dell'Acquirente, sia per negligenza, violazione del contratto, false dichiarazioni o altrimenti, non dovrà in nessuna circostanza superare il costo dei Prodotti non consegnati ovvero danneggiati, non conformi, difettosi che danno origine a tale responsabilità come stabilito dal prezzo netto delle fatture all'Acquirente relativamente a qualsiasi evento o serie di eventi. Avery Dennison non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi perdita indiretta, incidentale o conseguente, danno o lesione, incluse, senza limitazione alcuna, perdita di profitti previsti, clientela, reputazione o perdite o spese derivanti da rivendicazioni di terzi".

Contact

Email: mactac.europe@mactac.eu

Website: www.mactacgraphics.eu

