

STP Scheda Tecnica Prodotto

Nome Prodotto: **MAG 700 WALL**

Nome del produttore/distributore	Printjet
Altezze e lunghezze	h. disponibili (cmxmtl): 100x10

DESCRIZIONE

PLASTOFERRITE ADESIVIZZATA 700 μ ISOTROPA senza una direzione preferenziale.

APPLICAZIONI

Composta da ferrite e legante plastico, magnetizzazione multipolare su una facciata (pull 56). Ideale per l'applicazione di film retro-spalmati con ferrite. Il prodotto può essere intagliato e lavorato agevolmente con sistemi a lama o a fustelle.

CARATTERISTICHE FISICHE

VARIABILE	UNITA' DI MISURA	VALORE MEDIO	METODI - NOTE
Spessore	μ	700 $\pm$ 10%	/
Struttura	Ferrite di Stronzio e legante plastico, magnetizzazione multipolare su una faccia.		
Temperatura di utilizzo	$^{\circ}\text{C}$	-26 / +106	/
Flessibilità	A 20 $^{\circ}\text{C}$ può essere arrotolato con un raggio di 12 mm senza rotture.		
Forza magnetica (pull)	g/cm ²	56	/
Condizioni di stoccaggio	Conservare In luoghi puliti, non umidi, con temperatura < 40 $^{\circ}\text{C}$.		

SICUREZZA E SMALTIMENTO

Catalogabile come "rifiuto speciale industriale non pericoloso" pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz