

Mag 850 Signage

Supporto **magnetico ISOTROPO** (senza una direzione preferenziale) **850μ** con **frontale in PVC bianco opaco**.

① Composizione

Finitura	Bianca Opaca
Supporto	Magnetico Isotropo 850μ

② Dimensioni Standard

Altezze (cm)	Lunghezza (mtl)
61,5 / 100	15

③ Applicazioni

Ideale per **applicazioni statiche su superfici metalliche** come display indoor, ascensori, porte in acciaio, o altre superfici in ferro o acciaio. Retro spalmato con magnetico nero opaco (pull 35g/cm²).

NB: Data la forza di adesione sui substrati metallici, il prodotto potrebbe non garantire un adeguato avanzamento su stampanti roll-to-roll con piano in metallo, si richiede pertanto l'esecuzione di un test prima di procedere con la produzione. Nota bene:

- Non usare su parti non metalliche (incollate e stuccate) né su superfici incollate e riverniciate.
- Veicoli: quando si applicano fogli magnetici sulla carrozzeria, si consiglia l'utilizzo di un prodotto con forza magnetica (pull force) dai 28 ai 44 g/cm² che resiste ai limiti di velocità consentiti dalla legislazione europea.

④ Conservazione

Conservato in ambiente idoneo ad una temperatura di $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi.

⑥ Sicurezza e Smaltimento

Catalogabile come "rifiuto speciale industriale non pericoloso" pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

⑤ Stampabilità

Supporto indicato per stampa **Solvente / Eco-Solvente / UV / Serigrafia**. Si consiglia una sala stampa condizionata a $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa.

⑦ Caratteristiche Fisiche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Spessore totale	μ	850 $\pm$ 10 %	/
Forza magnetica (pull)	g/cm ²	35	/
Resistenza all'acqua	/	Medio-alta	/
Temperatura di utilizzo	°C	+15 / +30	/
Condizioni di stoccaggio	Conservare in luoghi puliti, non umidi, con temperatura compresa tra 10 e 35°C		

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz