

# Max 220 Grey Back

Banner in PVC Monofacciale Calandrato Bianco Lucido con RETRO GRIGIO 220 gr/mq.

## ① Composizione

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Top Coating | PVC Bianco Lucido 170 gr/mq          |
| Supporto    | Trama di fili in Poliestere 50 gr/mq |

## ② Dimensioni Standard

| Altezze (cm) | Lunghezza (mtl) |
|--------------|-----------------|
| 106-160-320  | 100             |

## ③ Applicazioni

Ideale per la realizzazione di striscioni e standardi per uso interno ed esterno di medio termine. Adatto anche per applicazioni come stand fieristici e display.

## ⑤ Stampabilità

Supporto indicato per stampa base **Solvente / Eco-Solvente / UV Serigrafia**. Si consiglia una sala stampa condizionata a  $\pm 23^{\circ}\text{C}$  ( $73^{\circ}\text{F}$ ) e 50% di umidità relativa. La saturazione massima inchiostro consentita è 270%.

## ④ Conservazione

Conservato in ambiente idoneo ad una temperatura di  $\pm 23^{\circ}\text{C}$  ( $73^{\circ}\text{F}$ ) e 50% di umidità relativa il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 36 mesi.

## ⑥ Sicurezza e Smaltimento

Catalogabile come “rifiuto speciale industriale non pericoloso” pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

## ⑦ Caratteristiche Fisiche

| Variabile                   | Unità di misura | Valore medio            | Metodi - Note              |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|
| Peso Totale                 | gr/mq           | $220 \pm 5\%$           | DIN53352 BS3424 method 5A  |
| Peso Top Coating            | gr/mq           | $170 \pm 5\%$           | DIN53352 BS3424 method 5B  |
| Peso Supporto               | gr/mq           | $50 \pm 5\%$            | DIN53352 BS3424 method 5B  |
| Resistenza alla trazione    | N/5cm           | Warp: 1300 / Weft: 1200 | DIN53354 BS3424 method 6A  |
| Resistenza alla lacerazione | N               | Warp: 290 / Weft: 240   | DIN53354 BS3424 method 7A  |
| Dtex yarn (filo)            | N/”2            | 840x840                 | /                          |
| Threads (tessuto)           | N/”2            | 6x6                     | /                          |
| Adesione                    | N/5cm           | 80                      | DIN53357 BS3425 method 9B  |
| Temperatura di Esercizio    | °C              | -20 / +70               | DIN 53372 BS3424 method 10 |

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito [www.printjet.biz](http://www.printjet.biz)