

One Way 180 Special

PVC polimerico microperforato one way Bianco Lucido 180 μ . **Retro nero**, adesivo removibile trasparente base solvente.

1 Composizione

Supporto	PVC Polimerico One Way 180 μ
Retro	Nero

2 Dimensioni Standard

Altezza (cm)	Lunghezza (mtl)
106,7 - 137 - 152	50

3 Applicazioni

PVC polimerico microperforato one way 180 μ . Foro da 1,60mm con retro nero. Adesivo Removibile trasparente, Superficie perforata 41%. Liner in carta Kraft 240gr. Buona stabilità dimensionale, applicazioni su vetro, acrilico e altre superfici trasparenti.

5 Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex**. Si consiglia una sala stampa condizionata a $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa.

4 Durata e Conservazione

Conservato in ambiente idoneo ad una temperatura di $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 36 mesi.

6 Sicurezza e Smaltimento

Catalogabile come "rifiuto speciale industriale non pericoloso" pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

7 Caratteristiche Fisiche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Spessore	μ	180 $\pm$ 10	GB/T6672-2001
Spessore Adesivo	μ	30 $\pm$ 2	GB/T6672-2001
Adesività iniziale (Ball Tack)	Steel Ball	≥ 5	GB4852-84/ CNS
Peso liner	gr/m ²	240 $\pm$ 5	GB4669-1995
Restringimento	%	≤ 6	/
Resist. alla depellicolazione	N/mm	$\leq 5/25$ (20min)	GB2792-81/ CNS
Tensione Superficiale	dyne/cm	≥ 30	/
Opacità	%	> 99	/
Tenuta	min	≥ 800	GB4854-84 CNS
Durata applicazione	Anni	3-5	/
Adesione a 180°C	N/mm	5/25	GB/2792-81
Condizioni di applicabilità	°C	0 / +25	Intervallo termico

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz