

Nome Prodotto: **PLUS LAM 80 INK UV G**

Nome del produttore/distributore	Printjet
Altezze e lunghezze	h. disponibili (cmxmtl): 105/137/155/200 x50

DESCRIZIONE

LAMINAZIONE ADESIVA MONOMERICA IN PVC LUCIDO 80μ. CON FILTRO UV, adesivo base solvente. **Adesivo alto tack** adatto per la laminazione di stampe con inchiostro UV, Solvente, Eco-Solvente. Liner in carta monosiliconata 90gr.

APPLICAZIONI

Film indicato per la laminazione di stampe effettuate su PVC monomerico.

CARATTERISTICHE FISICHE

VARIABILE	UNITA' DI MISURA	VALORE MEDIO	METODI - NOTE
Spessore	μ	80 ±5%	ISO 534-80
Adesivo	Trasparente permanente a base solvente.		
Filtro UV	SI		
Stabilità dimensionale	Nessun restringimento trasversale su vetro		FINAT TM 14
Resistenza all'acqua di mare	Nessuna variazione aderito al vetro dopo 48h/23°C		DIN-50021
Potere di adesione	N/mm	10~12 N/25 mm	FINAT TM 1 (after 24h, stainless steel)
Resistenza alla trazione	MPA	18 min	ASTM D882-02 (200mm/min)
Resistenza alla rottura	%	120%	
Resistenza alla temperatura	Aderito all'alluminio -20+65°C		
Durata stoccaggio	2 anni all'interno della propria scatola ad una temperatura compresa tra 18° e 25°C ad umidità relativa del 50%		
Durata utilizzo	2-3 anni all'esterno (in base all'esposizione e all'inclinazione)		

SICUREZZA E SMALTIMENTO

Catalogabile come "rifiuto speciale industriale non pericoloso" pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz