

Plus PVC 100 Holographic

PVC Monomerico **Olografico Lucido 100μ**. Ideale per etichette, packaging e decorazioni ad alto impatto visivo.

1 Composizione

Supporto	PVC Monomerico 100μ
Adesivo	Acrilico Trasparente Permanente
Liner	Carta PEK Bipolitenata in PE e Silicone 140gr

2 Dimensioni Standard

Altezza (cm)	Lunghezza (mtl)
137	10

3 Applicazioni

L'eccellente stabilità dimensionale e l'ottima stampabilità lo rendono idoneo ad applicazioni sia all'interno che all'esterno su una vasta gamma di superfici. Ideale per realizzare packaging accattivante, etichette, decorazioni, adesivi. Prodotto dall'alta attrattiva visiva, esclusiva e di qualità. Il film ha un **effetto visivo cangiante che cambia riflesso in base all'angolazione della luce**, per colori sgargianti e molto brillanti.

5 Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex (di terza generazione)**. Si consiglia una sala stampa condizionata a $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa.

4 Conservazione

Conservato in ambiente idoneo ad una temperatura di $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 36 mesi.

6 Sicurezza e Smaltimento

Catalogabile come "rifiuto speciale industriale non pericoloso" pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

7 Caratteristiche Fisiche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Spessore PVC	μ	100 ± 10	GB/T6672-2001
Peso totale	gr/m ²	300 ± 10	GB4669-1995
Peso Liner	gr/m ²	140 ± 10	GB4669-1995
Adesione iniziale	N/25mm	≥7	FTM 9
Adesione a 180° dopo 24h	N/25mm	≥5	FTM 1
Resistenza alla trazione MD	N/25 mm	≥35	GB/T1040.1-2006
Resistenza alla trazione CD	N/25 mm	≥30	GB/T1040.1-2006
Temperatura di applicazione	°C	-20 ~ +70	/

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz