

Plus PVC 330 Glow

PVC Monomerico **Fotoluminescente giallo-verde 330μ**. Ideale per la decorazione di muri e scritte di sicurezza.

1 Composizione

Supporto	PVC Monomerico 330μ
Adesivo	Acrilico Trasparente Permanente
Liner	PE Bipolitenato 160gr

2 Dimensioni Standard

Altezza (cm)	Lunghezza (mtl)
124	10

3 Applicazioni

Ampliamente utilizzato in diversi contesti: Edifici (condomini, uffici, ospedali, scuole, ecc.); Trasporti (navi, aerei, treni); Luoghi di lavoro (fabbriche, magazzini, cantieri) per garantire la sicurezza in caso di emergenza, fornendo indicazioni chiare e visibili sui percorsi di esodo e sulle attrezzature di sicurezza. La fotoluminescenza si attiva esponendo il materiale al sole o lampada. Conservazione della luce fino a 8 ore. Durata all'esterno 7 anni, 10 all'interno.

5 Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base

Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex (di terza generazione).

Si consiglia una sala stampa condizionata a $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa.

4 Conservazione

Conservato in ambiente idoneo ad una temperatura di $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 36 mesi.

6 Sicurezza e Smaltimento

Catalogabile come “rifiuto speciale industriale non pericoloso” pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

7 Caratteristiche Fisiche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Spessore PVC	μ	$330 \pm 10\%$	/
Peso PVC	gr/m ²	250 ± 20	GB/T4669
Peso Liner	gr/m ²	160 ± 10	/
Luminanza iniziale	Mcd/ m ²	≥ 8000	/
Luminanza dopo 10 minuti	Mcd/ m ²	≥ 150	/
Luminanza dopo 60 minuti	Mcd/ m ²	≥ 20	/
Luminanza dopo 8 ore	Mcd/ m ²	≥ 2	/
Temperatura di applicazione	°C	-20 ~ +70	/

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz