

Premium 510 Easy FR

Banner in PVC SPALMATO Bianco Opaco 510 gr/mq. **FLAME RETARDANT (classe B1 DIN 4102-1 e Classe C1 Italiana).**

Composizione

Top Coating	PVC Bianco Opaco 352 gr/mq
Supporto	Trama di fili in Poliestere 158 gr/mq

Dimensioni Standard

Altezza (cm)	Lunghezza (mtl)
106 / 110 / 137 / 160 / 213 / 250 / 320 / 500	50

Applicazioni

Ideale per la Realizzazione di striscioni e standardi per uso interno ed esterno di medio e lungo termine. Alta qualità di stampa. Ottimo sia per stampanti Wide che SuperWide. **CADMIUM FREE.**

Conservazione

Conservato in ambiente idoneo ad una temperatura di $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 36 mesi.

Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex**. Si consiglia una sala stampa condizionata a $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa. La saturazione massima inchiostro consentita è 270%.

Sicurezza e Smaltimento

Catalogabile come “rifiuto speciale industriale non pericoloso” pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

Caratteristiche Fisiche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Peso Totale	gr/mq	510 $\pm$ 5%	DIN53352 BS3424 method5A
Peso Top Coating	gr/mq	352 $\pm$ 5%	DIN53352 BS3424 method 5B
Peso Supporto	gr/mq	158 $\pm$ 5%	DIN53352 BS3424 method 5B
Composizione Supporto	Trama di fili 100% PES (1000D)		DIN EN ISO2060
Resistenza alla trazione	N/5cm	Warp: 2000 / Weft: 1700	DIN53354 BS3424 method 6A
Resistenza alla lacerazione	N	Warp: 280 / Weft: 230	DIN53354 BS3424 method 7A
Dtex yarn (filo)	d/tex	1000x1000	DIN EN ISO2060
Threads (tessuto)	n.fili/pollice	18x18	DIN60001
Adesione	N/5cm	80	DIN53357 BS3425 method9B
Temperatura di Esercizio	°C	-20 / +70	DIN 53372 BS3424 method 10
Flame Retardant	Classe	B1 + C1 Italiana	DIN 4102-1

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz

Imposta di Bollo

assolta



49298

41829

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

3800_49298_41829

Visto l'Atto di Omologazione rilasciato in data 18/09/2018 con Codice di Omologazione: TR3800D10D100001, progr. 41829, con ultima validità fino al 18/09/2023, relativo al prodotto con denominazione commerciale: "PREMIUM 510 EASY FR" con impiego: "SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI";

Vista l'istanza di rinnovo progr. 49298, assunta a protocollo DCPREV n. 10125 del 05/07/2023, presentata dalla ditta TREND S.r.l. sita in Via Mario Corrieri, 12, 05100 - TERNI (TR);

SI RINNOVA

l'Atto di omologazione con Codice: TR3800D10D100001, con validità fino al 18/09/2028, salvo le limitazioni previste dall'art.4, comma 3, del D.M. 10/03/2005 .

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'atto di omologazione di cui in premessa e ad esso è accluso.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Mannino)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge

IL DIRIGENTE

(Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge

IL RESPONSABILE DEL SETTORE OMOLOGAZIONI

(Ing. Marcello SERPIERI)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge

