

Print Clear

Film termoadesivo da stampa trasparente in poliuretano (PU) 40μ con liner in poliestere.

1 Composizione

Supporto	Poliuretano (PU) Trasparente 40μ
Liner	Poliestere (PET)

2 Dimensioni Standard

Altezza (cm)	Lunghezza (mtl)
50	25

3 Applicazioni

Facile da stampare, tagliare e applicare, non necessita di application tape, si può applicare su tessuti in cotone, poliestere e misti cotone-poliestere. Una volta stampato e applicato **è così sottile ed elastico da sembrare un'immagine serigrafata.** Certificato OEKO TEX.

5 Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente**. Si consiglia una sala stampa condizionata a $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa. La massima saturazione inchiostro consentita è 270%. **Per una protezione totale si consiglia la stampa a specchio.**

4 Durata e Conservazione

Conservato in ambiente idoneo ad una temperatura di $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 36 mesi.

6 Sicurezza e Smaltimento

Catalogabile come “rifiuto speciale industriale non pericoloso” pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

7 Caratteristiche Fisiche e Modalità di Trasferimento

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Spessore PVC	μ	40 ± 5%	ISO 534-80
Resistenza al lavaggio	°C	60 ± 5%	/
Temperatura di trasferimento	°C	160 ± 5%	/
Tempo di trasferimento	“	15 ± 5%	/
Pressione di trasferimento	/	Medio-alta	/

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.superflex.biz