

Solvly Canvas 280 PET

Tessuto Canvas **100% poliestere** con retro bianco 280gr. **Finitura opaca**. Taglio a freddo.

1 Composizione

Supporto	Tessuto 100% poliestere (PET)
Retro	Bianco

2 Dimensioni Standard

Altezza (cm)	Lunghezza (mtl)
152	30

3 Applicazioni

Ideale per riproduzioni artistiche moderne a carattere fotografico e fondali scenografici. TAGLIO A FREDDO. Adatto per uso interno in punti vendita, fiere, congressi, ecc.

4 Durata e Conservazione

Conservato in ambiente idoneo ad una temperatura di $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 36 mesi.

5 Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex**. Si consiglia una sala stampa condizionata a $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa. La saturazione massima inchiostro consentita è 270%.

6 Sicurezza e Smaltimento

Catalogabile come “rifiuto speciale industriale non pericoloso” pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

7 Caratteristiche Fisiche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Peso	gr/m ²	280 $\pm$ 5%	DIN53352 BS3424 method 5A
Spessore	μ	365 $\pm$ 5%	DIN EN ISO 2286-3
Composizione	%	100% PET	/
Struttura	:	1:1	/
Temperatura di Esercizio	°C	-10 / +40	DIN 53372 BS3424 method 10
Umidità di Esercizio	%	35-65%	/

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz