

Subly Paper 95 Plus

Carta TRATTATA Alta Qualità per Stampa Sublimatica Indiretta **95 gr/mq**. Adatta per tutti i **materiali in poliestere**.

1 Composizione

Supporto	Carta Sublimatica Trattata 95gr/mq.
----------	-------------------------------------

2 Dimensioni Standard

Altezza (cm)	Lunghezza (mtl)
162	120

3 Applicazioni

Adatta al trasferimento su tutti i materiali in poliestere: banner, bandiere, prototipi, snowboard, gadget: tazze, mouse, pad ecc..Ideale per il mercato sportswear e home decoration. Ottima resa cromatica, asciugatura rapida per un'alta produttività.

5 Stampabilità

Adatta per la realizzazione di stampati in **sublimazione** da trasferire successivamente con pressa o calandra sublimatica. Compatibile con tutti gli inchiostri sublimatici a base acquosa.

4 Conservazione

Conservato in ambiente idoneo ad una temperatura di $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 36 mesi.

6 Sicurezza e Smaltimento

Catalogabile come “rifiuto speciale industriale non pericoloso” pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

7 Caratteristiche Fisiche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Peso	gr/mq	$95 \pm 3\%$	/
Spessore	μm	$114 \pm 4\%$	/
Umidità	%	$5,0 \pm 1\%$	/
Brillantezza	%	>85	/
Rapporto di trasferimento (su tessuto)	O.D	Giallo: > 0.98	/
		Magenta: > 1.90	/
		Ciano: > 1.85	/
		Nero: > 2.15	/

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz