

# Subly Paper 95 Special

Carta TRATTATA Alta Qualità per Stampa Sublimatica Indiretta **95 gr/mq.** Adatta per tutti i **materiali in poliestere.**

## ① Composizione

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| <b>Supporto</b> | Carta Sublimatica Trattata 95gr/mq. |
|-----------------|-------------------------------------|

## ② Dimensioni Standard

| Altezza (cm) | Lunghezza (mtl) |
|--------------|-----------------|
| 111,8        | 90              |

## ③ Applicazioni

**Ideale per tutti i materiali in poliestere**, compatibile con tutti i plotter sublimatici sia Wide che Super-Wide Format. **Ultrasottile** per la **massima velocità di stampa e di trasferimento**, ottima resa cromatica, asciugatura rapida per un'alta produttività.

## ⑤ Stampabilità

Adatta per la realizzazione di stampati in **sublimazione** da trasferire successivamente con pressa o calandra sublimatica. Compatibile con tutti gli inchiostri sublimatici a base acquosa. Su stampanti Epson si consiglia di aumentare la saturazione del magenta per un risultato ottimale.

## ④ Conservazione

Conservato in ambiente idoneo ad una temperatura di  $\pm 23^{\circ}\text{C}$  ( $73^{\circ}\text{F}$ ) e 50% di umidità relativa il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 36 mesi.

## ⑥ Sicurezza e Smaltimento

Catalogabile come "rifiuto speciale industriale non pericoloso" pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

## ⑦ Caratteristiche Fisiche

| Variabile             | Unità di misura         | Valore medio   | Metodi - Note |
|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| Peso                  | gr/mq                   | $95 \pm 5\%$   | ISO 536       |
| Spessore              | $\mu\text{m}$           | $120 \pm 5\%$  | ISO 534       |
| Densità               | $\text{gr}/\text{cm}^3$ | $1,29 \pm 5\%$ | /             |
| Umidità               | %                       | $5,5 \pm 5\%$  | ISO 287       |
| Permeabilità all'aria | mL/min                  | $220 \pm 5\%$  | AFNOR Q03-001 |

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito [www.printjet.biz](http://www.printjet.biz)