

STP Scheda Tecnica Prodotto

Nome Prodotto: **TAPE 100 PE**

Nome del produttore/distributore	Printjet
Altezze e lunghezze	h. disponibili (cmxmtl): 61/122 x100

DESCRIZIONE

APPLICATION TAPE IN POLIETILENE TRASPARENTE MEDIA ADESIVITÀ 100μ. Adesivo acrilico modificato. PE coestruso stabilizzato.

APPLICAZIONI

È indicato per grafiche di medie e grandi dimensioni e come protettivo su manufatti nelle varie fasi della lavorazione industriale. È consigliato per grafiche che non vengono trasferite immediatamente dopo la produzione. Applicato, e mantenuto in condizioni idonee, mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non superiore ai 6 mesi.

CARATTERISTICHE FISICHE

VARIABILE	UNITA' DI MISURA	VALORE MEDIO	METODI - NOTE
Spessore	μ	100 ±10%	ASTM D374-6
Adesione su acciaio	N/pollici	2,5 ±1	AFERA 4001-25
Adesione su PVC	N/pollici	4 ±1	AFERA 4001-25
Resistenza allo strappo	N/pollici	1,2 ±0,5	AFERA 4001-25
Carico di rottura	N/pollici	38 min.	ASTM D882-14
Allungamento a rottura	%	240 min.	ASTM D882-14
Rolling ball tack	Cm	20 max.	PTSC 6-24
Stabilità / Distacco	Buona stabilità dimensionale e buon distacco		
Temperatura di applicazione	°C	+10/+40	/
Temperatura di esercizio	°C	-20/+80	/

SICUREZZA E SMALTIMENTO

Catalogabile come "rifiuto speciale industriale non pericoloso" pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani. Non adatto su giocattoli per bambini sotto i 36 mesi.

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz