



Tex 110 Flag Eco Subly FR B1

Tessuto **100% GREEN** in poliestere (PET) 110gr/mq, bianco opaco. Ideale per bandiere. **Flame Retardant DIN 4102 Classe B1**.

1 Composizione

Supporto	Tessuto 100% PET
----------	------------------

2 Dimensioni Standard

Altezza (cm)	Lunghezza (mtl)
106,7 / 160 / 320	100

3 Applicazioni

Specifico per la stampa sublimatica transfer e direct. Ideale per il mondo delle bandiere, grazie allo speciale trattamento per aumentare il passaggio dell'inchiostro su entrambi i lati. TAGLIO A FREDDO. **Flame Retardant DIN 4102 Classe B1** occhiellabile e cucibile, non saldabile.

5 Stampabilità

Adatta per la realizzazione di stampati in **sublimazione** da trasferire successivamente con pressa o calandra sublimatica. Compatibile con tutti gli inchiostri sublimatici a base acquosa.

4 Conservazione

Conservato in ambiente idoneo ad una temperatura di $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 36 mesi.

6 Sicurezza e Smaltimento

Catalogabile come “rifiuto speciale industriale non pericoloso” pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

7 Caratteristiche Fisiche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Peso	gr/mq	$110 \pm 5\%$	DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751
Yarn Dtex	Dtex	55x55x55	DIN EN ISO 2060, ASTM D1907
Metodo di tessitura	/	Maglia-ordito 3bar	/
Restringimento	%	$\leq 2\%$ (190°C , 1min)	/
Flame Retardant	/	SI	DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1
Temperatura di fissaggio	$^{\circ}\text{C}$	$190-210^{\circ}\text{C}$, 1-2min	/
Temperatura di trasferimento	$^{\circ}\text{C}$	$190-210^{\circ}\text{C}$, 1-2min	/
Temperatura di ingiallimento	$^{\circ}\text{C}$	$\geq 210^{\circ}\text{C}$	SUPRKC REX-C400, 30s

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz