



Tex 120 Flag S

Tessuto **100% GREEN** in poliestere (PET) 120gr, bianco opaco. Ideale per bandiere. **PVC Free. Certificato Oeko-Tex.**

① Composizione

Supporto	Tessuto 100% poliestere (PET)
Liner	100% Polietilene (PE)

② Dimensioni Standard

Altezza (cm)	Lunghezza (mtl)
105 - 155	50

③ Applicazioni

Liner in polietilene TRASPARENTE. Adatto per applicazioni tipo **bandiere, standardi, stampe per manifestazioni sportive. CUCIBILE E OCCHIELLABILE. TAGLIO A FREDDO.**

⑤ Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV**. Si consiglia una sala stampa condizionata a $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa. La saturazione massima inchiostro consentita è 270%.

NB: Per la stampa UV si consiglia l'esecuzione di un test preliminare prima di procedere con la produzione.

④ Conservazione

Conservato in ambiente idoneo ad una temperatura di $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 36 mesi.

⑥ Sicurezza e Smaltimento

Catalogabile come “rifiuto speciale industriale non pericoloso” pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

⑦ Caratteristiche Fisiche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Peso	gr/mq	120 ± 5	DIN EN 12127
Restringimento a 210°C , 110 secondi	% longitudinale	$-1,3 \pm 0,2$	AA 25-02
	% trasversale	$-0,9 \pm 0,2$	AA 25-02
Resistenza all'allungamento	N/5cm weft	min. 810 - CV(%): 1,4	DIN EN ISO 13934-1
	N/5cm wrap	min. 430 - CV(%): 3,2	
Resistenza allo strappo	N weft	min. 17 - CV(%): 2,8	DIN EN ISO 13937-1
	N wrap	min. 16 - CV(%): 1,7	

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz