

Tex 260 Black Back FR

Tessuto **100% PET 260gr**, bianco opaco. **Retro rivestito in resina nera, morbido al tatto. Flame Retardant DIN 4102-1-B1.**

1 Composizione

Supporto	Tessuto 100% PET 260gr
----------	------------------------

2 Dimensioni Standard

Altezza (cm)	Lunghezza (mtl)
320 / 500	100

3 Applicazioni

Il retro rivestito in resina nera lo rende completamente opaco e adatto per applicazioni come fondali, display, cornici, eventi. ideale per applicazioni blackout. La leggera elasticità lo rende perfetto come materiale per cornici e pop-up. Occhiellabile e cucibile, non saldabile.

4 Conservazione

Conservato in ambiente idoneo ad una temperatura di $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 36 mesi.

5 Stampabilità

Adatta per la realizzazione di stampati in **sublimazione diretta e indiretta / UV / Latex**.

6 Sicurezza e Smaltimento

Catalogabile come “rifiuto speciale industriale non pericoloso” pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

7 Caratteristiche Fisiche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Peso	gr/mq	260	DIN EN ISO 2286-2, ASTM D 751
Filato	Dtex	61x83	DIN EN ISO 2060, ASTM D 1907
Metodo di tessitura	bar	2	Maglia a catena
Restringimento	190°C, 1min	≤3%	/
Elasticità	%	Ordito: 2-4	L*W = 200*50mm, Velocità = 100mm/min Tensione = 20N
		Trama: 1-3	
Temperatura di fissaggio	°C	170-180	7 min
Fissaggio in calandra	°C	190	1 min
Temperatura ingiallimento	°C	≥210	SUPRKC REX-C400, 30s

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz