



Tex 260 Subly Light Box FR B1

Tessuto Backlite **100% GREEN** in poliestere (PET) 260gr, bianco opaco. **Flame Retardant DIN 4102 Classe B1.**

1 Composizione

Supporto	Tessuto 100% PET 260gr
----------	------------------------

2 Dimensioni Standard

Altezza (cm) x Lunghezza (mtl)
320x50 / 320x100 / 505x75

3 Applicazioni

Specifico per la stampa sublimatica transfer e direct. Il tessuto presenta una perfetta texture grafica, **trasmissione uniforme della luce, elevata leggerezza e morbidezza**. TAGLIO A FREDDO, occhiellabile e cucibile, non saldabile. **PVC Free**. Grazie alla speciale trama e all'alta grammatura **funziona sia come backlite che come frontlit, "2 in 1" doppia possibilità di applicazione!**

5 Stampabilità

Adatto per la stampa in **sublimazione diretta, indiretta e UV**.

4 Conservazione

Conservato in ambiente idoneo ad una temperatura di $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 36 mesi.

6 Sicurezza e Smaltimento

Catalogabile come "rifiuto speciale industriale non pericoloso" pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

7 Caratteristiche Fisiche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Peso	gr/mq	260 $\pm$ 5	DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751
Yarn Dtex	dtex	55 x 55	DIN EN ISO 2060, ASTM D1907
Restringimento	% (190°C, 1min)	≤ 2	/
Trasmissione della luce	%	30	ANSI PH2.19, ISO 5/2
Flame Retardant	/	SI (Classe B1)	DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1
Temperatura di fissaggio	°C	190-210 (1-2min)	/
Temperatura di trasferimento	°C	190-210 (1-2min)	/
Temperatura ingiallimento	°C	≥ 210	SUPRKC REX-C400, 30s

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz