

# Tex 270 Tent S FR B1

Tessuto **Super Resistente** per tendaggi 100% poliestere (PET). **Finitura Opaca**, 270 gr/mq. **Flame Retardant Classe B1**.

## 1 Composizione

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Supporto | 100% PET 270gr. |
|----------|-----------------|

## 2 Dimensioni Standard

| Altezza (cm) | Lunghezza (mtl) |
|--------------|-----------------|
| 160          | 50              |

## 3 Applicazioni

Tessuto 100% poliestere, opaco. Ottima resistenza alla trazione, allo strappo, **idrorepellente**, perfetto come tessuto per tende. Certificato **Flame Retardant DIN 4102-1 B1**. Occhiellabile e cucibile, non saldabile.

## 4 Conservazione

Conservato in ambiente idoneo ad una temperatura di  $\pm 23^{\circ}\text{C}$  ( $73^{\circ}\text{F}$ ) e 50% di umidità relativa il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 36 mesi.

## 5 Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex / Sublimazione indiretta**. Si consiglia una sala stampa condizionata a  $\pm 23^{\circ}\text{C}$  ( $73^{\circ}\text{F}$ ) e 50% di umidità relativa. La saturazione massima inchiostro consentita è 270%.

## 6 Sicurezza e Smaltimento

Catalogabile come “rifiuto speciale industriale non pericoloso” pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

## 7 Caratteristiche Fisiche

| Variabile                | Unità di misura | Valore medio | Metodi - Note                 |
|--------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|
| Peso totale              | gr/mq           | 270 $\pm$ 5% | DIN EN ISO 2286 2, ASTM D751  |
| Supporto                 | /               | 100% PET     | DIN 60001, ASTM D7641         |
| Yarn Dtex                | Dtex            | 660x660      | DIN EN ISO 2060, ASTM D1907   |
| Metodo di tessitura      | /               | Tessuto      | /                             |
| Restringimento           | %               | $\leq 3$ %   | 210°C - 30s                   |
| Resistenza alla trazione | N/5cm           | 2288 x1449   | DIN EN ISO 1421               |
| Resistenza allo strappo  | N               | 374 x 204    | DIN53363                      |
| Flame Retardant          | /               | B1           | DIN 4102 1 B1, NFPA 701 Test1 |
| Fissaggio consigliato    | °C/s            | 190°C - 30s  | /                             |

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito [www.printjet.biz](http://www.printjet.biz)