

Tex 280 Tent Black Back FR

Tessuto **Super Resistente** per tendaggi 100% poliestere (PET). **Finitura Opaca, Retro Nero 280 gr. Flame Retardant Classe B1.**

1 Composizione

Supporto	100% PET 280gr.
----------	-----------------

2 Dimensioni Standard

Altezza (cm)	Lunghezza (mtl)
160	50

3 Applicazioni

Tessuto 100% poliestere, opaco. Retro Nero. Ottima resistenza alla trazione, allo strappo, **idrorepellente**, perfetto come tessuto per tende. Certificato **Flame Retardant DIN 4102-1 B1**. Occhiellabile e cucibile, non saldabile.

4 Conservazione

Conservato in ambiente idoneo ad una temperatura di $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 36 mesi.

5 Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **UV / Sublimazione indiretta**. Si consiglia una sala stampa condizionata a $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa. La saturazione massima inchiostro consentita è 270%.

6 Sicurezza e Smaltimento

Catalogabile come “rifiuto speciale industriale non pericoloso” pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

7 Caratteristiche Fisiche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Peso totale	gr/mq	280 $\pm$ 5%	DIN EN ISO 2286 2, ASTM D751
Supporto	/	100% PET	DIN 60001, ASTM D7641
Yarn Dtex	Dtex	660x660	DIN EN ISO 2060, ASTM D1907
Metodo di tessitura	/	Tessuto	/
Restringimento	%	$\leq 3\%$	210°C - 30s
Resistenza alla trazione	N/5cm	2037 x1428	DIN EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	N	218 x 153	DIN53363
Flame Retardant	/	B1	DIN 4102 1 B1, NFPA 701 Test1
Fissaggio consigliato	°C/s	190°C - 30s	/

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz