

# Water Paper 115 BB O

Carta bianca Blue Back **NON TRATTATA** 115gr. Finitura opaca, **ANTISPAPPOLO**.

## ① Composizione

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| Fronte | Carta bianca opaca 115gr. |
| Retro  | Blue Back                 |

## ② Dimensioni Standard

| Altezza (cm) | Lunghezza (mtl)  |
|--------------|------------------|
| 155          | 300 - 750 - 1000 |

## ③ Applicazioni

Ottima definizione e vivacità di colori, adatta per **affissioni di grande formato e cartellonistica**. **Incollaggio diretto**.

## ⑤ Stampabilità

Supporto adatto per la stampa con inchiostri:  
**Base Acqua, Solvente, Eco-Solvente, Offset, UV.**

## ④ Durata e Conservazione

Conservato in ambiente idoneo ad una temperatura di  $\pm 23^{\circ}\text{C}$  ( $73^{\circ}\text{F}$ ) e 50% di umidità relativa il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 36 mesi.

## ⑥ Sicurezza e Smaltimento

Catalogabile come “rifiuto speciale industriale non pericoloso” pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

## ⑦ Caratteristiche Fisiche

| Variabile                           | Unità di misura | Valore medio  | Metodi - Note  |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| Peso                                | gr/mq           | $115 \pm 5$   | DIN EN ISO 536 |
| Spessore                            | $\mu\text{m}$   | $150 \pm 10$  | DIN EN ISO 534 |
| Punto di bianco CIE                 | %               | $104 \pm 5$   | ISO 11475      |
| Opacità a secco                     | %               | $99 \pm 1$    | ISO 2471       |
| Opacità a bagnato                   | %               | $98 \pm 2$    | ISO 2471       |
| Assorbimento acqua Cobb 60" BS      | gr/mq           | $25 \pm 5$    | DIN EN ISO 535 |
| Resistenza alla trazione da bagnato | kN/m            | MD > 0.8      | DIN ISO 3781   |
|                                     |                 | CD > 0.7      |                |
| Espansione da bagnato               | %               | $2.2 \pm 0.5$ | DIN 54517      |

Tutti i marchi citati sono dei rispettivi proprietari. Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito [www.printjet.biz](http://www.printjet.biz)